

ANCLAFLEX

sabemos de construcción

RUSTIFLEX REVESTIMIENTO ACRÍLICO DE TEXTURA FINA

Características principales

Revestimiento acrílico de textura fina, flexible, impermeable al agua de lluvia y resistente a los cambios climáticos. Reemplaza al fino y pintura en obra nueva o a refaccionar, logrando un importante ahorro de materiales y mano de obra.

Presentación: en dos colores de stock: blanco y arena o cualquier otro color ha pedido.

Rendimiento aprox. 1,0kg. a 1,5kg. por metro cuadrado con dos manos aplicadas

Envase: en baldes de 5kg. y 25Kg. o en tambores de 250 Kg.

Usos y aplicaciones (exterior e interior)

Usos: Sobre revoque fino o grueso, ladrillo, hormigón, placas de yeso, fibrocemento, etc.

Preparación de la superficie:

En todos los casos las superficies a cubrir deben estar firmes, secas y sin aceites o grasas.

Sobre revoques nuevos: es conveniente dejar curar entre 25 y 30 días antes de su aplicación, luego realizar una imprimación con RUSTIFLEX diluido con 25% de agua.

Sobre superficies desprolijas: para nivelar la superficie se puede mezclar 1 parte de RUSTIFLEX con 2 partes de arena fina y seca, se aplica con llana o espátula metálica.

Forma de aplicación:

Rustiflex se presenta en textura fina, se puede aplicar con rodillo de lana de pelo corto, soplete o llana metálica. Una vez preparada la superficie con una mano de imprimación se aplica RUSTIFLEX de la sig. manera:

Con rodillo de lana: Diluir el producto con agua hasta lograr la viscosidad de aplicación y aplicar con el rodillo en tramos cortos y cruzados. Dejar secar de 2 a 4 horas para aplicar una 2º mano evitando superponer los empalmes. De la misma manera se aplica una 3er mano.

Con soplete: aplicar con el soplete con diámetro de pico de 1 a 2 mm. de manera que cada paso se encime con el anterior. Si fuera necesario aplicar una 2da mano.

Con llana metálica: aplicar con llana metálica usando el producto sin diluir evitando dejar marcas del espátulado.

Recomendaciones:

No aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5° C.

No aplicar el producto con sol a pleno sobre la superficie.